TENSIVA
ESPUMAS PARA FABRICANTES

DENSIDAD VERIFICADA
CADA LOTE PESADO EN PLANTA

D-25 K

BLANCO · LÍNEA ALTA · ENGOMADA

DENSIDAD DECLARADA
25 KG/M³
compruébela en balanza al recibir

Versión engomada de D-25: misma densidad, mismo material base y misma vida útil, con tacto firme.

COLOR DEL GRADO
Blanco
Pigmentado en masa: identifica la densidad en toda la pieza.

APLICACIONES

- Asientos firmes de uso frecuente
- Colchones firmes
- Tapicería comercial e institucional
- Respaldos de alta exigencia
- Tapizado automotriz

EN LA PRÁCTICA

Elíjalo cuando le piden «engomada»: asientos y colchones firmes —uso comercial, usuarios de mayor peso— con el tacto firme sin subir de densidad.

Lo que recibe su cliente: Un asiento firme que no toca fondo, con la vida útil de la línea alta.

PROPIEDADES

DENSIDAD · CUÁNTO DURA — **25 kg/m³**

10 — 35

Línea alta. Misma densidad y la misma vida útil que D-25: el engomado no cambia cuánto dura.

FIRMEZA · CÓMO SE SIENTE — D-25 — **152 N**

55 — 205

Tacto firme por engomado: 152 N frente a 117 N de D-25, con la misma densidad.

FACTOR DE SOSTÉN
2,4
Relación 65/25: cuánto más resiste al hundirse a fondo.

RECUPERACIÓN DE ESPESOR
93%
Tras compresión prolongada (deformación permanente).

REBOTE
38%
Resiliencia: velocidad con que vuelve a su forma.

TRACCIÓN · ELONGACIÓN
124 kPa · 128%
Desgarre 320 N/m. Aguante al corte, costura y tapizado.

QUÉ SIGNIFICA LA K

Engomada es el nombre que el mercado da a esta línea: la formulación de D-25 reforzada para subir la firmeza sin agregar densidad ni peso. Al tacto, D-25 es más suave y D-25 K más firme; la vida útil es la misma. Elija por cómo debe sentirse la pieza.

LÁMINA	ESPESOR	CORTE	ENTREGA
1,50 × 2,00 m	desde 0,5 cm	a medida, sin costo	24–48 horas

VERIFICACIÓN EN DESTINO

densidad = masa ÷ (ancho × largo × espesor)

Lámina de 1,50 × 2,00 m y 5 cm de espesor = 0,15 m³. A 25 kg/m³ debe pesar **3,75 kg**. Pese la pieza entera y compare: el número de la báscula es el del grado.

Poliuretano de poliéter, celda abierta, sistema TDI, producción en bloque.
Valores típicos de referencia, ensayos según ASTM D3574.
Producto combustible: no almacenar cerca de fuentes de calor. Sin retardante de llama salvo pedido expreso.
Finta S.R.L. · Zona Tamborada, Cochabamba · +591 78893786 · tensiva.com.bo

TENSIVA-D25K-ficha
v1.3 · 19 de agosto de 2026
Precio actualizado y cotización en:
tensiva.com.bo/densidades/d-25-k