TENSIVA
ESPUMAS PARA FABRICANTES

DENSIDAD VERIFICADA
CADA LOTE PESADO EN PLANTA

D-30 K

NEGRO · LÍNEA SUPERIOR · ENGOMADA

DENSIDAD DECLARADA
30 KG/M³
compruébela en balanza al recibir

Versión engomada de D-30: misma densidad, mismo material base y misma vida útil, con tacto muy firme.

COLOR DEL GRADO
Negro
Pigmentado en masa: identifica la densidad en toda la pieza.

APLICACIONES

- Asientos comerciales e institucionales
- Colchones firmes de línea superior
- Tapizado de transporte
- Respaldos de alta carga
- Aplicaciones técnicas

EN LA PRÁCTICA

Elíjalo cuando le piden «engomada» para asiento comercial e institucional con carga alta y constante: tacto muy firme con la vida útil de D-30.

Lo que recibe su cliente: Un asiento institucional que aguanta carga alta y constante sin hundirse.

PROPIEDADES

DENSIDAD · CUÁNTO DURA — **30** kg/m³

10 — 35

Línea superior. Misma densidad y la misma vida útil que D-30: el engomado no cambia cuánto dura.

FIRMEZA · CÓMO SE SIENTE — D-30 — **179** N

55 — 205

Tacto muy firme por engomado: 179 N frente a 137 N de D-30, con la misma densidad.

FACTOR DE SOSTÉN
2,5
Relación 65/25: cuánto más resiste al hundirse a fondo.

RECUPERACIÓN DE ESPESOR
95%
Tras compresión prolongada (deformación permanente).

REBOTE
41%
Resiliencia: velocidad con que vuelve a su forma.

TRACCIÓN · ELONGACIÓN
151 kPa · 134%
Desgarre 365 N/m. Aguante al corte, costura y tapizado.

QUÉ SIGNIFICA LA K

Engomada es el nombre que el mercado da a esta línea: la formulación de D-30 reforzada para subir la firmeza sin agregar densidad ni peso. Al tacto, D-30 es más suave y D-30 K más firme; la vida útil es la misma. Elija por cómo debe sentirse la pieza.

LÁMINA	ESPESOR	CORTE	ENTREGA
1,50 × 2,00 m	desde 0,5 cm	a medida, sin costo	24–48 horas

VERIFICACIÓN EN DESTINO

densidad = masa ÷ (ancho × largo × espesor)

Lámina de 1,50 × 2,00 m y 5 cm de espesor = 0,15 m³. A 30 kg/m³ debe pesar **4,50 kg**. Pese la pieza entera y compare: el número de la báscula es el del grado.

Poliuretano de poliéter, celda abierta, sistema TDI, producción en bloque.
Valores típicos de referencia, ensayos según ASTM D3574.
Producto combustible: no almacenar cerca de fuentes de calor. Sin retardante de llama salvo pedido expreso.
Finta S.R.L. · Zona Tamborada, Cochabamba · +591 78893786 · tensiva.com.bo

TENSIVA-D30K-ficha
v1.3 · 19 de agosto de 2026
Precio actualizado y cotización en:
tensiva.com.bo/densidades/d-30-k