TENSIVA
ESPUMAS PARA FABRICANTES

DENSIDAD VERIFICADA
CADA LOTE PESADO EN PLANTA

D-35 K

PAPAYA · LÍNEA SUPERIOR · ENGOMADA

DENSIDAD DECLARADA
35 KG/M³
compruébela en balanza al recibir

Versión engomada de D-35 y el grado más firme del catálogo, con la misma densidad y vida útil que D-35.

COLOR DEL GRADO
Papaya
Pigmentado en masa: identifica la densidad en toda la pieza.

APLICACIONES

- Asientos de máxima exigencia
- Tapizado automotriz y de transporte
- Tapicería institucional
- Colchones firmes de línea premium
- Aplicaciones técnicas e industriales

EN LA PRÁCTICA

Elíjalo cuando le piden «engomada» de máxima exigencia en peso y frecuencia: transporte de pasajeros, asiento institucional, aplicaciones técnicas.

Lo que recibe su cliente: La pieza más firme y durable que Tensiva fabrica.

PROPIEDADES

DENSIDAD · CUÁNTO DURA — **35 kg/m³**

10 — 35

Línea superior. Misma densidad y la misma vida útil que D-35: el engomado no cambia cuánto dura.

FIRMEZA · CÓMO SE SIENTE — **205 N**

D-35

55 — 205

Tacto muy firme por engomado: 205 N frente a 158 N de D-35, con la misma densidad.

FACTOR DE SOSTÉN
2,5
Relación 65/25: cuánto más resiste al hundirse a fondo.

RECUPERACIÓN DE ESPESOR
96%
Tras compresión prolongada (deformación permanente).

REBOTE
44%
Resiliencia: velocidad con que vuelve a su forma.

TRACCIÓN · ELONGACIÓN
178 kPa · 140%
Desgarre 410 N/m. Aguante al corte, costura y tapizado.

QUÉ SIGNIFICA LA K

Engomada es el nombre que el mercado da a esta línea: la formulación de D-35 reforzada para subir la firmeza sin agregar densidad ni peso. Al tacto, D-35 es más suave y D-35 K más firme; la vida útil es la misma. Elija por cómo debe sentirse la pieza.

LÁMINA	ESPESOR	CORTE	ENTREGA
1,50 × 2,00 m	desde 0,5 cm	a medida, sin costo	24–48 horas

VERIFICACIÓN EN DESTINO

densidad = masa ÷ (ancho × largo × espesor)

Lámina de 1,50 × 2,00 m y 5 cm de espesor = 0,15 m³. A 35 kg/m³ debe pesar **5,25 kg**. Pese la pieza entera y compare: el número de la báscula es el del grado.

Poliuretano de poliéter, celda abierta, sistema TDI, producción en bloque.
Valores típicos de referencia, ensayos según ASTM D3574.
Producto combustible: no almacenar cerca de fuentes de calor. Sin retardante de llama salvo pedido expreso.
Finta S.R.L. · Zona Tamborada, Cochabamba · +591 78893786 · tensiva.com.bo

TENSIVA-D35K-ficha
v1.3 · 19 de agosto de 2026
Precio actualizado y cotización en:
tensiva.com.bo/densidades/d-35-k